

15. 7. 2004

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 1 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 1 9 7 8 8 8
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 9 7 8 8 8]

REC'D 10 SEP 2004

WIPO

PCT


出 願 人 株式会社ブリヂストン
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2 0 0 4 年 8 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 P243023

【提出日】 平成15年 7月16日

【あて先】 特許庁長官 今井 康夫 殿

【国際特許分類】 B29D 30/08

【発明の名称】 タイヤおよびタイヤの製造方法

【請求項の数】 10

【発明者】

【住所又は居所】 東京都小平市小川東町 3 - 1 - 1 株式会社 ブリヂス
トン 技術センター内

【氏名】 小川 裕一郎

【特許出願人】

【識別番号】 000005278

【氏名又は名称】 株式会社 ブリヂストン

【代理人】

【識別番号】 100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉村 興作

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 074997

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9712186

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 タイヤおよびタイヤの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 低導電性ゴムからなるトレッドゴムと、このトレッドゴムの幅方向中間部分に配設され、ベルトからトレッド踏面までの導電経路の少なくとも一部を構成する一本以上の導電帯とからなる少なくとも一層のトレッド層を具えたタイヤにおいて、

前記トレッドゴムは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなり、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなるタイヤ。

【請求項 2】 低導電性ゴムからなるトレッドゴムと、このトレッドゴムの幅方向中間部分に配設され、ベルトからトレッド踏面までの導電経路の少なくとも一部を構成する一本以上の導電帯とからなる少なくとも一層のトレッド層を具えたタイヤにおいて、

前記トレッドゴムの、前記導電帯で区切られる一方の側の第一トレッドゴム部分は、この導電帯と接する側の側面を半径方向外側に向けて設けられ、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなり、前記側面の両側にそれぞれ連なる、第一トレッドゴム部分の頂面的一部分から、前記導電帯で区切られる他方の側の第二トレッドゴム部分の底面的一部分に至るまでの幅方向領域に延在してなるタイヤ。

【請求項 3】 前記トレッドゴムは、複数周巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなる請求項 2 に記載のタイヤ。

【請求項 4】 前記第一トレッドゴム部分の前記導電帯と接する側の側面は、タイヤ赤道面に対する平均傾斜角を 40～80 度としてなる請求項 2 もしくは 3 に記載のタイヤ。

【請求項 5】 前記トレッド層を、少なくとも半径方向最内層に配設してなる請求項 2～4 のいずれかに記載のタイヤ。

【請求項 6】 少なくとも二層の前記トレッド層を、半径方向内外に隣接させて配設し、これらのトレッド層の導電帯同士を、全周にわたって互いに接触させてなる請求項 1～5 のいずれかに記載のタイヤ。

【請求項 7】 請求項 1～6 のいずれかに記載のタイヤの製造方法であって、
回転変位されるタイヤ素材の外周上に、薄片の高導電性未加硫ゴムシートを一周巻き付けて、未加硫の前記導電帯を形成してなるタイヤの製造方法。

【請求項 8】 請求項 1～6 のいずれかに記載のタイヤの製造方法であって、
連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて、未加硫の前記トレッドゴムを形成してなるタイヤの製造方法。

【請求項 9】 未加硫の前記第一トレッドゴム部分を、回転変位されるタイヤ素材の外周上に、連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて形成し、
次いで、未加硫導電帯を、未加硫第一トレッドゴム部分の側面を含む幅方向領域に高導電性未加硫ゴムシートを一周巻き付けて形成し、その後、未加硫第二トレッドゴム部分を、回転変位される未加硫導電帯とタイヤ素材との外周上に、連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて形成する請求項 8 に記載のタイヤの製造方法。

【請求項 10】 前記高導電性未加硫ゴムシートをカレンダーで圧延して形成する請求項 7 もしくは 9 に記載のタイヤの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、タイヤの転がり抵抗を小さくしてなお、車両に発生する静電気を路面へ十分に放電させることができるタイヤ、およびこのタイヤの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

タイヤの転がり抵抗の低減のため、トレッドゴムに多量に配合されるカーボンブラックの大部分を低ヒステリシスロス特性を有するシリカに置き換えることが積極的に行われる傾向にあるが、このシリカが多量に配合されたトレッドゴムは、その電気抵抗値が高くなり、その結果、車両に発生する静電気がタイヤを経由して路面に放電されにくいという問題がある。

【0003】

そこで、トレッドゴムの放電性を確保することを目的に、低導電性のトレッドゴムと、このトレッドゴムの幅方向中間部分に配設されベルトからトレッド踏面までの導電経路の少なくとも一部を構成する導電帯とからなる少なくとも一層のトレッド層でトレッドを構成したタイヤが提案されている。第一の提案は、トレッド層を構成する、トレッドゴムおよび導電帯のいずれもが、一体構造の環状ゴム部材よりなるタイヤであり（例えば、特許文献1参照。）、第二の提案は、トレッド層を構成する、トレッドゴムおよび導電帯のいずれもが、複数周、巻回されたゴムリボンよりなるものである（例えば、特許文献2参照。）。

【0004】

しかしながら、これらの提案は、それぞれ、つぎのような問題点を有している。まず、第一の提案に関しては、トレッドゴムは、必然的にその製品形状に対応する口金から押し出された長尺のゴムをタイヤ素材の周上に一周巻回して形成されることになるが、このようにして形成されたトレッドゴムは周上の一カ所になぎ目を有するものとなり、タイヤユニフォーミティを悪化させる原因となる。また、このようにしてトレッドゴムを形成する方法は、大型の押出機を必要とするうえに、一旦セットした口金は容易に取り替えることができず、少ない中間在庫で多サイズのタイヤを混合して生産する効率的なシステムには用いることができないという欠点をもっている。

【0005】

第二の提案の問題は次の通りである。導電帯は、当然ながらトレッド本来の機能に向けて最適化されたトレッドゴムとは材料が異なり、したがって導電性を担持するに十分なタイヤ幅方向の厚さを確保しさえすれば、薄い方が好ましいが、第二の提案の導電帯は、連続した未加硫の導電性ゴムリボンを巻回して積層した構造なので、本来必要な厚さより大幅に厚いものになってしまうという問題がある。

【0006】

また、トレッド層の上面および下面の少なくとも一方は、半径方向内外に隣接する他のタイヤ構成層との隣接面となるので、前記導電帯は全周にわたってこの隣接面に表出し、かつ、隣接するタイヤ構成層の導電部分と確実に接触を保つ必

要があるが、これら、第一、第二の提案のいずれにおいても、導電帯は隣接面には狭幅の線として表出するだけであり、この場合、製造上のバラツキで、隣接面に表出しない部分があったり、上記構造のレッド層が二層、積層される場合、導電帯表出部分相互の幅方向位置が合致しなかったりして、層間の導電性を確保することが難しく、これを防止するため製造上のバラツキを抑えようとする、高精度の製造設備が必要になる等、大幅なコストアップとなってしまうという問題もある。

【0007】**【特許文献1】**

特開平11-151907

【特許文献2】

特開2002-96402

【0008】**【発明が解決しようとする課題】**

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたものであり、トレッドゴムと、その幅方向中間部分に配設された導電帯とよりなるトレッド層を具えたタイヤにおいて、タイヤユニフォーミティを向上させ、他品種混合生産システムにて生産可能であり、しかも、導電帯の幅方向厚さを最小限に抑制することができ、一方、ベルトからトレッド踏面までの導電経路を、低コストで確実に形成することのできるタイヤおよびこのタイヤの製造方法を提供することを目的とする。

【0009】**【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するため、本発明はなされたものであり、その要旨構成ならびに作用を以下に示す。

【0010】

請求項1に記載のタイヤは、低導電性ゴムからなるトレッドゴムと、このトレッドゴムの幅方向中間部分に配設され、ベルトからトレッド踏面までの導電経路の少なくとも一部を構成する一本以上の導電帯とからなる少なくとも一層のトレッド層を具えたタイヤにおいて、

前記トレッドゴムは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなり、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなるものである。

【0011】

本発明に係るこのタイヤによれば、トレッドゴムは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボンにより構成されるので、トレッドゴム全幅にわたって延在するつなぎ目がなく、ユニフォーミティを向上させることができ、また、同一のリボンを用いてその巻き付け配置を制御するだけで、種々の断面形状のトレッドゴムを形成することができ、多サイズ混合生産システムでの生産が可能となる。このタイヤによれば、さらに、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートにより構成されるので、この厚さを導電帯として機能するに足る最低限のものとするることにより、トレッドゴム本来の機能への悪影響を最小に抑制することができる。

【0012】

請求項2に記載のタイヤは、低導電性ゴムからなるトレッドゴムと、このトレッドゴムの幅方向中間部分に配設され、ベルトからトレッド踏面までの導電経路の少なくとも一部を構成する一本以上の導電帯とからなる少なくとも一層のトレッド層を具えたタイヤにおいて、

前記トレッドゴムの、前記導電帯で区切られる一方の側の第一トレッドゴム部分は、この導電帯と接する側の側面を半径方向外側に向けて設けられ、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなり、前記側面の両側にそれぞれ連なる、第一トレッドゴム部分の頂面的一部分から、前記導電帯で区切られる他方の側の第二トレッドゴム部分の底面的一部分に至るまでの幅方向領域に延在してなるものである。

【0013】

このタイヤによれば、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなるので、この厚さを導電帯として機能するに足る最低限のものとするることにより、トレッドゴム本来の機能への悪影響を最小に抑制することができ、また、この導電帯を、第一トレッドゴム部分の頂面から、第二トレッドゴム部分の底面に至るまでの幅方向領域に延在させたので、製造バラツキにより、例えば導電帯のタイ

ヤ幅方向位置が少し変動したとしても、隣接するタイヤ構成層の導電部分との電気的接触を確実なものとすることができ、ベルトからトレッド踏面までの導電経路を確保することのできるタイヤを安価に提供することができる。

【0014】

また、このタイヤによれば、前記第一トレッドゴム部分の導電帯と接する側の側面は、半径方向外側に向けられているので、未加硫の導電帯を、未加硫導電性薄片ゴムシートを巻回して形成することが容易になる。

【0015】

請求項3に記載のタイヤは、請求項2に記載するところにおいて、前記トレッドゴムは、複数周巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなるものである。

【0016】

このタイヤによれば、低コストで導電性を確保できることに加えて、トレッドゴムを複数周巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなるものとしたので、前述の通り、高いユニフォームティレベルを具え、また、多サイズ混合生産システムでの生産を可能なものとすることができる。

【0017】

請求項4に記載のタイヤは、請求項2もしくは3に記載するところにおいて、前記第一トレッドゴム部分の前記導電帯と接する側の側面は、タイヤ赤道面に対する平均傾斜角を45～75度としてなるものである。

【0018】

第一トレッドゴム部分の前記側面の、赤道面に対する平均傾斜角が45度未満の場合、前記未加硫導電性薄片ゴムシートの巻回がむつかしくなり、また、これを、75度を超えるものとした場合には、導電帯のタイヤ幅方向延在範囲が広くなり、トレッドゴム本来の性能を阻害する可能性を生じる。

【0019】

請求項5に記載のタイヤは、請求項2～4のいずれかに記載するところにおいて、前記トレッド層を、少なくとも半径方向最内層に配設してなるものである。

【0020】

半径方向最内層のトレッド層の導電帯は、半径方向内側に隣接するトレッドア

ンダークッションもしくはベルトとの電氣的導通が確実に保持される必要があり、このタイヤによれば、最内層のトレッド層の導電帯は、前記第二トレッドゴム部分の底面に至る幅方向範囲まで延在するので、これらの部分との電氣的導通を確保することができる。

【0021】

請求項6に記載のタイヤは、請求項1～5のいずれかに記載するところにおいて、少なくとも二層の前記トレッド層を、半径方向内外に隣接させて配設し、これらのトレッド層の導電帯同士を、全周にわたって互いに接触させてなるものである。

【0022】

トレッドが二層以上のトレッド層よりなる場合、半径方向内外に隣接するトレッド層の導電帯同士の電氣的な確実に保持されていることは重要であるが、このタイヤによれば、半径方向内側のトレッド層の導電帯は、第一トレッドゴム部分の頂面に至る幅方向範囲まで延在し、また、半径方向外側のトレッド層の導電帯は、第二トレッドゴム部分の底面に至る幅方向範囲まで延在するので、これらのトレッド層の導電帯の幅方向位置のバラツキにより変動を許容して、それぞれの導電帯相互の電氣的導通を確保することができる。

【0023】

請求項7に記載のタイヤの製造方法は、請求項1～6のいずれかに記載のタイヤの製造方法であって、

回転変位されるタイヤ素材の外周上に、薄片の高導電性未加硫ゴムシートを一周巻き付けて、未加硫の前記導電帯を形成してなるものである。

【0024】

高導電性の薄片環状ゴムシートよりなる未加硫の導電帯を形成する方法はいくつか提案されている。例えば、導電帯部分のゴムとトレッドゴムとを一体的に押し出してなる、もしくは、押し出された長尺のトレッドゴムの側面に導電性ゴムセメントを塗布してなる、トレッドゴムと導電帯ゴムとが一体化された長尺物を、成型工程でタイヤ素材上で巻回することにより未加硫導電帯を形成する方法があるが、この方法は、製品断面に対応する断面を有するトレッドゴムを押し出す

ことを前提にしており、前述の通り、大型の押出機を必要とし、周方向のつなぎ目に起因するユニフォーミティの悪化を防止することができず、また、多サイズ混合生産システムにて生産することができないという問題を解消することはできない。

【0025】

また、他の提案は、回転するタイヤ素材上にて、導電帯の幅方向両側に配置されるトレッドゴムの未加硫成型体を形成し、これらの間にセメントを注入して未加硫導電帯を形成する方法であるが、この方法は、セメントの乾燥に時間を要し、生産性を大きく阻害してしまうという問題がある。

【0026】

この発明のタイヤの製造方法によれば、未加硫の導電帯を、回転変位されるタイヤ素材の外周上に、薄片の高導電性未加硫ゴムシートを一周巻き付けて形成するので、前述の提案が抱える問題を解消することができ、しかも、巻回するシートの厚さを調整することにより、導電帯のタイヤ幅方向厚さを最適なものにすることができ、また、巻回するシートの幅を調整することにより、トレッドゴムの側面を越えて、トレッド層の頂面や底面にも幅広く露出する導電層を形成して、各層間の電氣的導通を確実なものとすることができる。

【0027】

請求項 8 に記載のタイヤの製造方法は、請求項 1 ～ 6 のいずれかに記載のタイヤの製造方法であって、

連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて、未加硫の前記トレッドゴムを形成してなるものである。

【0028】

このタイヤの製造方法によれば、未加硫の前記トレッドゴムを連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて形成するので、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなるトレッドゴムを形成することができ、前述の通り、大型の押出機を不要とし、周上のつなぎ目に起因するユニフォーミティの悪化を防止することができ、また、多サイズ混合生産システムにて生産することができるという利点をもたらすことができる。

【0029】

請求項9に記載のタイヤの製造方法は、請求項8に記載するところにおいて、未加硫の前記第一トレッドゴム部分を、回転変位されるタイヤ素材の外周上に、連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて形成し、次いで、未加硫導電帯を、未加硫第一トレッドゴム部分の側面を含む幅方向領域に高導電性未加硫ゴムシートを一周巻き付けて形成し、その後、未加硫第二トレッドゴム部分を、回転変位される未加硫導電帯とタイヤ素材との外周上に、連続した低導電性未加硫ゴムリボンを複数回巻き付けて形成するものである。

【0030】

このタイヤの製造方法によれば、タイヤ素材の外周上に未加硫の第一トレッドゴム部分を形成したあと、このトレッドゴム部分の半径方向外側に向いて設けられた側面の外周上に、高導電性未加硫ゴムシート巻回するので、容易にこのシートを巻回することができ、また、高導電性未加硫ゴムシートの巻回を、第二トレッドゴム部分の形成前に行うので、高導電性未加硫ゴムシートを、第一トレッドゴム部分頂面から、第一トレッド部分の側面を経由して第二トレッドゴム部分の底面に至るまでの幅方向範囲に延在するよう巻回することができ、その結果、前述の通り、層間の電氣的導通を確実なものにすることができる。

【0031】

請求項10に記載のタイヤの製造方法は、請求項7もしくは9に記載するところにおいて、前記高導電性未加硫ゴムシートをカレンダーで圧延して形成するものである。

【0032】

このタイヤの製造方法は、前記高導電性未加硫ゴムシートをカレンダーで圧延して形成するので、これを所定口金から型押出した場合に対比して、極めて薄い厚さの長尺シートを形成することができ、よって、導電帯のタイヤ幅方向厚さを最適なものにすることができる。

【0033】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施形態について図1～図6に基づいて説明する。図1は、こ

の実施形態のタイヤのトレッド部を示す子午線断面図であり、図2は、図1の“d”部の詳細を示す断面図である。タイヤ1は、ベルト6、ベルト6の外周に配設されたトレッドアンダークッション5、これらの幅方向両側に設けられたサイドウォール7を具え、これらの半径方向外側に、トレッド2を構成するトレッド層として、ベーストレッド層3およびその外側に配設されたキャップトレッド層4とを設ける。ベーストレッド層3は、低導電性の第一トレッドゴム部分3a、第二トレッドゴム部分3c、およびこれらトレッドゴムのタイヤ幅方向中間部分に配置された高導電性の導電帯3bよりなり、第一、第二のトレッドゴム部分3a、3cは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボン13よりなり、また、導電帯3bは、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなる。

【0034】

同様に、キャップトレッド層4は、低導電性の第一トレッドゴム部分4a、第二トレッドゴム部分4c、およびこれらトレッドゴムのタイヤ幅方向中間部分に配置された高導電性の導電帯4bよりなり、第一、第二のトレッドゴム部分4a、4cは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボン14よりなり、また、導電帯4bは、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなる。

【0035】

サイドウォール7、ベルト6はいずれも高導電性のゴム材料よりなり、また、ベルト6から、トレッド踏面Fに至るまでの間には、導電性のゴム材料よりなるトレッドアンダークッション5、ベーストレッド層の導電帯3b、および、キャップトレッド層4の導電帯4bが、タイヤ全周にわたって互いに接触し合って導電経路が形成されているので、タイヤ1を装着するホイールからトレッド踏面Fまでの導電経路が確実に形成されており、タイヤがどの回転位置で停車しても、車両の一部に発生した静電気を、車体、タイヤ1を装着する車軸、ホイールを経由して、トレッド踏面Fから地面に放出することができる。

【0036】

ここで、ベーストレッド層3の第一トレッドゴム部分3aの、導電帯3bと接する側の側面16aは、半径方向外側に面して設けられ、その赤道面Qに対する傾斜角度 α は45～75度であり、導電帯3bは、側面16aの両側に連なる第

一トレッドゴム部分3aの頂面18aの一部分から、第二トレッドゴム部分3cの底面17aの一部分に至るまでの幅方向領域に延在し、同様に、キャップトレッド層4の第一トレッドゴム部分4aの、導電帯4bと接する側の側面16bは、半径方向外側に面して設けられ、その赤道面Qに対する傾斜角度 β は45~75度であり、導電帯4bは、側面16bの両側に連なる第一トレッドゴム部分4aの頂面18bの一部分から、第二トレッドゴム部分4cの底面17bの一部分に至るまでの幅方向領域に延在し、このことにより、例えば製造上のバラツキにより、導電帯3b、4bの幅方向位置がずれたとしても、これらのトレッド層間、あるいはトレッドクッション5との電氣的導通を確実なものとすることができる。

【0037】

ここで、トレッドゴムを構成する低導電性連続ゴムリボン13は、幅が5~30mm、厚さが、0.3~3.0mm程度のものであり、また、導電帯3b、4bを構成する高導電性の薄片環状ゴムシートは、25℃における体積抵抗率が、 $10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下であり、厚さは0.3~2.0mmとするのが好ましい。

【0038】

次に、このタイヤを製造する方法について説明する。図1に示すタイヤ1は、未加硫のグリーントイヤを加硫することによって得ることができるが、グリーントイヤにおける、未加硫のトレッド層を形成する方法について、図3~図6に基づいて説明する。図3および図4は、トレッド層の形成方法を、形成の過程にそって説明するグリーントイヤの略線断面図であり、図5は、未加硫のトレッドゴムを形成する方法を示す説明図、図6は、未加硫の導電帯を形成する方法を示す説明図である。

【0039】

図3(a)に示すように、まず、成型ドラムB上に既に貼り付けられた、未加硫の、ビード部材、カーカス部材、インナーライナ部材、ベルト部材、トレッドアンダークッション部材よりなるタイヤ素材21の周上に、未加硫ベーストレッドゴム層23を構成する未加硫の第一トレッドゴム部分23aを形成する。この未加硫の第一トレッドゴム部分23aの形成に当たっては、図5に示すように、

成型ドラム B 上に形成済のタイヤ素材 21 を回転させながら、押出機 E より押し出された未加硫連続ゴムリボン 15 を、貼り付けローラ R でタイヤ素材 21 に押しつけながら複数回巻回して形成する。

【0040】

次いで、図 3 (b) に示すように、未加硫第一トレッドゴム部分 23 a の頂面 28 a の一部分、これに連なる、未加硫第一トレッドゴム部分 23 a の側面 26 a、および、この側面 26 a に連なるタイヤ素材 21 の外周面 27 a に至るタイヤ幅方向範囲のタイヤ素材外周上に、未加硫導電帯 23 b を形成する。未加硫導電帯 23 b を形成するには、図 6 に示すように、未加硫第一トレッドゴム部分 23 a およびタイヤ素材 21 よりなるタイヤ素材外周面に、ガイドローラ R5 によって案内されて供給される長尺の薄片高導電性未加硫ゴムシート 16 を一周だけ巻回して行うが、このとき、未加硫第一トレッドゴム部分 23 a およびタイヤ素材 21 よりなる外周面は平坦ではなく、未加硫ゴムシート 16 をタイヤ素材外周面に隙間なく貼り付けるために、未加硫ゴムシート 16 を、頂面 28 a に転動押圧する押圧ローラ R2、側面 26 a に転動押圧する押圧ローラ R3、タイヤ素材 21 の外周面 27 a に転動押圧する押圧ローラ R4 を用い押圧することが好ましい。

【0041】

この未加硫導電帯 23 b の形成後、未加硫連続ゴムリボン 15 を複数回巻回して、図 3 (c) に示すように、未加硫の第二トレッドゴム部分 23 c を形成する。以上の工程を経て、未加硫のベーストレッド層 23 を完成するが、次に、同様にして、未加硫連続ゴムリボン 15 を複数回巻回して、図 4 (a) に示すように、キャップトレッド層 24 の未加硫第一トレッドゴム部分 24 a を、タイヤ素材 21 および未加硫ベーストレッド層 23 よりなるタイヤ素材 21 A の周上に形成し、次に、薄片高導電性未加硫ゴムシート 16 を一回だけ巻回して、図 4 (b) に示すように、未加硫導電帯 24 b を形成し、最後に未加硫連続ゴムリボン 15 を複数回巻回して、図 4 (c) に示すように、未加硫の第二トレッドゴム部分 24 c を形成する。このとき、未加硫キャップトレッド層 24 の未加硫導電帯 24 b は、未加硫ベーストレッド層 23 の未加硫導電帯 23 b と全周にわたって接触

し電氣的導通を確保していることが重要である。

【0042】

なお、薄片高導電性未加硫ゴムシート16は、カレンダー等により圧延することにより、薄片を形成することができ、このようにして形成された長尺シートをカレンダーから直接供給しこれをタイヤ素材上に巻回して、未加硫導電帯を形成することもできるが、圧延された長尺シートを一旦巻き取ったあと、これを巻き出して用いることもできる。同様に、未加硫ゴムリボン15を押出機Eから直接タイヤ素材上に導いて巻回する代わりに、押出機Eから押し出された未加硫ゴムリボン15を一旦巻き取ったあと、これを巻き出して用いることもできる。

【0043】

【発明の効果】

以上述べたところから明らかなように、本発明のタイヤによれば、トレッドゴムは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなり、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなるものとしたので、タイヤユニフォーミティを向上させ、他品種混合生産システムにて生産可能であり、しかも、導電帯の幅方向厚さを最小限に抑制することができ、

また、導電帯を、第一トレッドゴム部分の頂面的一部分から、第二トレッドゴム部分の底面的一部分に至るまでの幅方向領域に延在させて設けたので、ベルトからトレッド踏面までの導電経路を、低コストで確実に形成することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明に係る実施形態のタイヤのトレッド部を示す子午線断面図である。

【図2】 図1の“d”部の詳細を示す断面図である。

【図3】 トレッド層の形成方法を説明する形成途中のグリーンタイヤの略線断面図である。

【図4】 図3に続く工程を説明するグリーンタイヤの略線断面図である。

【図5】 未加硫のトレッドゴムを形成する方法を示す説明図である。

【図6】 未加硫の導電帯を形成する方法を示す説明図である。

【符号の説明】

- 1 タイヤ
- 2 トレッド
- 3 ベーストレッド層
 - 3 a 第一トレッドゴム部分
 - 3 b 導電帯
 - 3 c 第二トレッドゴム部分
- 4 キャップトレッド層
 - 4 a 第一トレッドゴム部分
 - 4 b 導電帯
 - 4 c 第二トレッドゴム部分
- 5 トレッドアンダークッション
- 6 ベルト
- 7 サイドウォール
- 13、14 低導電性の連続ゴムリボン
- 15 未加硫連続ゴムリボン
- 16 薄片高導電性未加硫ゴムシート
 - 16 a、16 b 第一トレッドゴム部分の側面
- 17 a、17 b 第二トレッドゴム部分の頂面
- 18 a、18 b 第一トレッドゴム部分の頂面
- 21 タイヤ素材
- 23 未加硫ベーストレッド層
- 24 未加硫キャップトレッド層
 - 23 a、24 a 未加硫第一トレッドゴム部分
 - 23 b、24 b 未加硫導電帯
 - 23 c、24 c 未加硫第二トレッドゴム部分
- 26 a 未加硫第一トレッドゴム部分の側面
- 27 a 未加硫第二トレッドゴム部分の頂面
- 28 a 未加硫第一トレッドゴム部分の頂面
- B タイヤ成型機

E 押出機

F トレッド踏面

Q 赤道面


R 貼り付けローラ

R 2、R 3、R 4 押圧ローラ


R 5 ガイドローラ

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】



【図 5】



【図 6】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 トレッドゴムと、その幅方向中間部分に配設された導電帯とよりなるトレッド層を具えたタイヤにおいて、タイヤユニフォーミティを向上させ、他品種混合生産システムにて生産可能であり、しかも、導電帯の幅方向厚さを最小限に抑制することができ、一方、ベルトからトレッド踏面までの導電経路を、低コストで確実に形成することのできるタイヤおよびこのタイヤの製造方法を提供する。

【解決手段】 トレッドゴムは、複数周、巻回された低導電性の連続ゴムリボンよりなり、前記導電帯は、高導電性の薄片環状ゴムシートよりなるものとし、また、導電帯を、第一トレッドゴム部分の頂面的一部分から、第二トレッドゴム部分の底面的一部分に至るまでの幅方向領域に延在させて設ける。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 1 9 7 8 8 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 2 7 8]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区京橋 1 丁目 1 0 番 1 号

氏 名

株式会社ブリヂストン